



## Reinigung und Wartungsempfehlung Alufensterläden

### Reinigung

#### Allgemeines

Wenn die Wirkung des vorgesehenen Reinigungsmittels nicht bekannt ist, muss eine Vorprüfung durchgeführt werden.

#### Geeignete Produkte

1. Neutrale wässrige Reinigungsmittel und neutrale synthetische Reinigungs- oder Netzmittel sind zur Entfernung von lose haftendem Schmutz auf beschichteten Flächen geeignet.
2. Zur Entfernung von Bauverschmutzung (Zementmilch und Kalkspritzer) dürfen schwach saure, wässrige Mittel verwendet werden; z.B. Speiseessig, 1:1 mit Wasser verdünnt, wenn hartnäckige Flecken unverdünnt.
3. Stark fettige Beläge können mit organischen Lösungsmitteln, wie beispielsweise Aethylalkohol, entfernt werden, wobei die Einwirkungszeit möglichst kurz sein soll. Reiben kann zum Mattwerden der Beschichtung führen.
4. Schwach alkalische, wässrige Reinigungsmittel sind für die Reinigungszwecke geeignet, wenn die Verarbeitungsvorschriften eingehalten werden.

#### Wichtig

Die zu reinigenden Flächen sind so mild wie möglich zu reinigen und abschliessend ausgiebig mit Wasser zu spülen, da durch Reste von Salzen, Säuren oder Alkalien Korrosionen ausgelöst werden können. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden! Bei Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist zwingend die unterste Stufe zu wählen und die Läden mit gebührendem Abstand abzuspritzen.

#### Ungeeignete Produkte

1. Stark saure, wässrige Reinigungsmittel: Bei der Verwendung von Essigsäure, Oxalsäure, Phosphorsäure sind die Konzentrationen von mehr als 0.5 Prozent nicht zulässig. Andere Säuren, wie Salzsäure, Schwefelsäure etc., sind in jeder Konzentration ungeeignet.
2. Stark alkalische wässrige Reinigungsmittel: Diese Produkte sind grundsätzlich zur Reinigung von Beschichtungen verboten.
3. Lösungsmittel-Reiniger Ester, Ketone (wie z.B. Azeton), Glykol Äther, Benzine, Verdünner (z.B. Nitroverdünner), Fleckenwasser sowie Chlorkohlenwasserstoffe sind ungeeignet.

### Wartung

1. Zur Erhaltung der Weber-Fensterläden ist keine besondere Wartung notwendig.
2. Ist die Farbe etwas stumpf geworden, haben Kunden gute Erfahrung mit Autopolitur gemacht. Diese kann nach dem oben beschriebenen Reinigungsablauf vorsichtig aufgetragen werden. Es wird empfohlen ein Vorversuch an einer nicht gut sichtbaren Stelle zu machen und das Ergebnis abzuwarten.
3. Der Weber Alu Fensterladen lässt sich durch eine Überlackierung wieder auffrischen. Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website: [www.weber-fensterladen.ch/ueberlackieren/](http://www.weber-fensterladen.ch/ueberlackieren/)

Diese Empfehlung entspricht dem heutigen allgemeinen Erfahrungsstand und führt zu keiner Rechtsverbindlichkeit. Im Zweifelsfall und in Spezialfällen ist ein Vorversuch erforderlich.